









Pintura FLUORESCENTE Bicapa-Poliéster

Resina Poliéster. Indicada para pintura general, parcial o retoque en vehículos automotores, formando un sistema bicapa, luego de la aplicación de barniz Poliuretano. Ultra Fluorescente sin la aplicación de barniz PU bajo luz UV. Apta para demarcaciones de seguridad, decoración, murales etc.

Disponible en 7 colores: ROJO; NARANJA; ROSA; MAGENTA; AZUL; AMARILLO; VERDE

Instrucciones de Uso

	Relación Mezcla	Diluir 80 al 100% con Diluyente Sello de Oro	
	Tiempo de Vida	-	
	Ajustes para Aplicación	Pistola Convencional Boquilla: 1.7 – 1.8 mm Presión: 40- 50 lbf/in ²	Pistola HVLP Boquilla: 1.3 – 1.5 mm Presión: 06- 08 lbf/in ²
	Aplicación	Aplicar 02 – 04 manos SIEMPRE sobre fondo blanco	
	Intervalo entre manos	Aguardar 02a 03 minutos entre manos.	
	Secado	Al Aire: Tacto: 5 min	Para aplicar Barniz PU: Luego de 15 min, hasta 20 horas.
	Rendimiento	8 – 12 m ² / L. Variable según aplicación y color.	
	Aditivación	No recomendada para superficies estáticas en exteriores	